

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJE PRODUKTU			PL
Twardy rdzeń SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP ARNO2025	
Wymiary	Panele	1220 x 180 x (5+1) (0.70) mm	
	Opakowanie	10 panele / 2.196 m ² / 23.17 kg	
	Paleta	50 opakowanie / 109.8 m ² / 1198 kg	
Gęstość	EN ISO 23996	2050±50 kg/m ³	
Instalacja	ISO 24334	l4F Drop Lock (pływające)	
Różne deski		20	
Wykończenie		Synchroniczna struktura drewna	
V-fuga		Wyrazista 4-stronna V-fuga	
Poziom połysku	60°	3-5 %	
Gwarancja	użytek domowy użytek komercyjny	35 lat 20 lat	
Klasa użyteczności	EN ISO 10874	Klasa 34 – Bardzo intensywne użytkowanie w obiektach	



CHARAKTERYSTYKA TECHICZNA			
CHARAKTERYSTYKA	METODA TESTOWA	MIN. WYM.	WYNIK
Wewnętrzna jakość powietrza			Floorscore, A+, Greenguard, bez ftalanów
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Bfl-s1
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	< 0.05 %
Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Antypoślizgowość	EN 13893 DIN EN 16165	DS (≥ 0.3) ≥ R9	DS (0.42) R10
Odporność na zarysowania	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Odporność na ścieranie	EN 13329	≥ 2000 cykli	OK
Odporność na zaplamienia	EN 438-2		Klasa 5
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.026 mg/m ³ (E1)
Pentachlorofenolu	DL PCP		< poniżej granicy wykrywalności
kółka krzeseł biurowych	EN 425 (25000 cycles)	Niewielka zmiana	25000 cykli, brak zmiany
Oporność cieplna	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.038 m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe			OK (max +28°C)
Wzrost bakterii			Nie sprzyja wzrostowi
Izolacja akustyczna (uderzenie)	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE)

Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć na stronie www.parquetvinyl.com

