

Volta 232 IB

arkusz danych technicznych



Specyfikacje produktu

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Wymiary		232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.55) mm
	Opakowanie	5 / 1.777 m² / 21 kg
	Paleta	48 / 85.296 m² / 1018 kg
Gęstość	EN ISO 23996	± 1750 kg/m³
Instalacja		I4F Drop Lock
Różne		10
Faktura		Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)
Obróbka wykończeniowa		Pure Coat (3-4%)
V-fuga		Wyrafinowana Optifuga
Poziom połysku przy 60°		3-4 %
Gwarancja	Użytek domowy	35 lat
	Użytek komercyjny	20 lat
Klasa użyteczności	EN ISO 10874	Klasa 23, Klasa 33
		Intensywne użytkowanie komercyjne
		

Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

Zmienne w kolekcji

	Obróbka wykończeniowa	Faktura	V-fuga
VOL 232 IB-6337	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Wyrafinowana Optifuga
VOL 232 IB-6338	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Wyrafinowana Optifuga
VOL 232 IB-6339	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Wyrafinowana Optifuga
VOL 232 IB-6356	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Wyrafinowana Optifuga
VOL 232 IB-6358	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Wyrafinowana Optifuga

Volta 232 IB

arkusz danych technicznych



Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Bfl-s1
Wgniecenie reszkowe		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Stabilność wymiarowa		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Odporność na działanie promieni UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Antypoślizgowość		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Odporność na zarysowania		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Odporność na zaplamienia		EN 438-2		Grupa 1 i 2: Klasa 5 Grupa 3: Klasa 5
Kółka krzeseł biurowych		EN 4918 (25000 cycles)	Tylko niewielka zmiana	Brak widocznych uszkodzeń
Oporność cieplna		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Ogrzewanie podłogowe				OK (maks. +28°C)
Właściwości elektryczne (antystatyczne)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Wzrost bakterii				Nie sprzyja wzrostowi
Izolacja akustyczna (uderzenie)		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (podkład IXPE)

Volta 232 IB

arkusz danych technicznych



Środowisko

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			Zgodny
TVOC (28 n wussan)	EN 16516		< 5 µg/m³
Pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Zawartość pochodząca z recyklingu			33 %
Emisja Formaldehydu			
CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.parquetvinyl.pl

