

Livaro Dryback 230

arkusz danych technicznych



Specyfikacje produktu

Do klejenia LVT	EN ISO 10582	DoP LIV DB2026
Wymiary	Deski	230 x 1524 x 2.5 (0.55) mm
	Opakowanie	14 deski / 4.907 m ² / 21.64 kg
	Paleta	48 / 235.536 m ² / 1094 kg
Gęstość	EN ISO 23996	± 1950 kg/m ³
Instalacja		Do pełnego klejenia
Różne deski		8
Faktura		Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)
Powierzchnia		
V-fuga		Malowany skos
Poziom połysk przy 60°		2-4 %
Gwarancja	Użytek domowy	35 lat
	Użytek komercyjny	20 lat
Klasa użyteczności	EN ISO 10874	Klasa 23, Klasa 33, Klasa 42 Intensywne użytkowanie komercyjne
		  

Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

Zmienne w kolekcji

	Obróbka wykończeniowa	Faktura	V-fuga
LIV DB 230-645	Matowy połysk (2-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Malowany skos
LIV DB 230-646	Matowy połysk (2-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Malowany skos
LIV DB 230-647	Matowy połysk (2-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Malowany skos
LIV DB 230-648	Matowy połysk (2-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Malowany skos
LIV DB 230-649	Matowy połysk (2-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Malowany skos

Livaro Dryback 230

arkusz danych technicznych



Właściwości produktu				
Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Bfl-s1
Wgniecenie reszkowe		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Stabilność wymiarowa		EN ISO 23999	≤ 0.25	0.07 %
Odporność na działanie promieni UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Antypoślizgowość		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / ≥ R9	DS (0.42) / R9
Odporność na zarysowania		EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A1
Odporność na zaplamienia		EN 438-2		Grupa 1 i 2: Klasa 5 Grupa 3: Klasa 5
Kółka krzeseł biurowych		EN 4918 (25000 cycles)	Tylko niewielka zmiana	Brak widocznych uszkodzeń
Nogi meblowe		EN 424	Brak widocznych uszkodzeń	Brak widocznych uszkodzeń
Oporność cieplna		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.011 m²K/W
Ogrzewanie podłogowe				OK (maks. +28°C)
Właściwości elektryczne (antystatyczne)		EN 1815	≤ 2.0	0.2 kV
Wzrost bakterii				Nie sprzyja wzrostowi
Izolacja akustyczna (uderzenie)		EN ISO 10140		ΔL _{lin} 2 dB ΔL _w 3 dB

Livaro Dryback 230

arkusz danych technicznych



Środowisko				
Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe				Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH				Zgodny
TVOC (28 n wussan)		EN 16516		< 5 µg/m³
Pentachlorofenolu		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Zawartość pochodząca z recyklingu				15 %
Emisja Formaldehydu				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.parquetvinyl.pl



EN 14041

