

Mantaro 232 IB

arkusz danych technicznych



Specyfikacje produktu

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Wymiary	Deski	232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.70) mm
	Opakowanie	5 deski / 1.777 m ² / 21 kg
	Paleta	48 / 85.296 m ² / 1018 kg
Gęstość	EN ISO 23996	± 1750 kg/m ³
Instalacja		I4F Drop Lock
Różne deski		60
Faktura		Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)
Obróbka wykończeniowa		
V-fuga		4-stronna V-fuga
Poziom połysku przy 60°		2-4 %
Gwarancja	Użytek domowy	35 lat
	Użytek komercyjny	20 lat
Klasa użyteczności	EN ISO 10874	Klasa 23, Klasa 34
		Bardzo intensywne użytkowanie komercyjne



Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

Zmienne w kolekcji

	Obróbka wykończeniowa	Faktura	V-fuga
MAN 232 IB-24-5611	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	4-stronna V-fuga
MAN 232 IB-24-5614	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	4-stronna V-fuga
MAN 232 IB-24-5616	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	4-stronna V-fuga
MAN 232 IB-24-5619	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	4-stronna V-fuga
MAN 232 IB-24-5620	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	4-stronna V-fuga
MAN 232 IB-5611	Matowy połysk (2-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	4-stronna V-fuga

Mantaro 232 IB

arkusz danych technicznych



Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Bfl-s1
Wgniecenie reszkowe		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Stabilność wymiarowa		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Odporność na działanie promieni UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Antypoślizgowość		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Odporność na zarysowania		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Odporność na zaplamienia		EN 438-2		Grupa 1 i 2: Klasa 5 Grupa 3: Klasa 5

Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Kółka krzeseł biurowych		EN 4918 (25000 cycles)	Tylko niewielka zmiana	Brak widocznych uszkodzeń
Oporność cieplna		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.047 m²K/W
Ogrzewanie podłogowe				OK (maks. +28°C)
Właściwości elektryczne (antystatyczne)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Wzrost bakterii				Nie sprzyja wzrostowi
Izolacja akustyczna (uderzenie)		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (podkład IXPE)

Mantaro 232 IB

arkusz danych technicznych

PLK

Środowisko

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			M1, Phthalate free, REACH, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
TVOC (28 n wussan)	EN 16516		< 5 µg/m³
Emisja Formaldehydu			
<i>CE-Marking - EN 14041</i>	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
<i>REACH Annex XVII</i>	EN 16516	< 0.080 mg/m³	0.003 mg/m³
Pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Zawartość pochodząca z recyklingu			33 %

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.parquetvinyl.pl