

Nakuru 192 IB

arkusz danych technicznych



Specyfikacje produktu

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP NAK2022
Wymiary	Deski	192 x 1235 x 7.5(6.5+1) (0.55) mm
	Opakowanie	10 deski / 2.37 m ² / 24.2 kg
	Paleta	44 / 104.28 m ² / 1080 kg
Gęstość	EN ISO 23996	± 1550 kg/m ³
Instalacja		I4F Drop Lock
Różne deski		12
Faktura		Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)
Obróbka wykończeniowa		Pure Coat (3-4%)
V-fuga		Wyrafinowana Optifuga
Poziom połysku przy 60°		3-4 %
Gwarancja	Użytek domowy	35 lat
	Użytek komercyjny	20 lat
Klasa użyteczności	EN ISO 10874	Klasa 23, Klasa 33
		Intensywne użytkowanie komercyjne

Puste pola wskazują na różnice między kolorami w kolekcji. Szczegółowe dane dla każdego koloru znajdują się w poniższej tabeli.

Zmienne w kolekcji

	Obróbka wykończeniowa	Faktura	V-fuga
NAK 192 IB-7589	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Wyrafinowana Optifuga
NAK 192 IB-7590	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Wyrafinowana Optifuga
NAK 192 IB-7591	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Wyrafinowana Optifuga
NAK 192 IB-7996	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Wyrafinowana Optifuga
NAK 192 IB-7998	Pure Coat (3-4%)	Synchroniczna konstrukcja drewniana (EIR)	Wyrafinowana Optifuga

Nakuru 192 IB

arkusz danych technicznych



Właściwości produktu

Charakterystyka		Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Klasa reakcji na ogień		EN 13501-1		Bfl-s1
Wgniecenie reszkowe		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.02 mm
Stabilność wymiarowa		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.04 %
Odporność na działanie promieni UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Antypoślizgowość		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.36) / R10
Odporność na zarysowania		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Odporność na zaplamienia		EN 438-2		Grupa 1 i 2: Klasa 5 Grupa 3: Klasa 5
Kółka krzeseł biurowych		EN 4918 (25000 cycles)	Tylko niewielka zmiana	Brak widocznych uszkodzeń
Oporność cieplna		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Ogrzewanie podłogowe				OK (maks. +28°C)
Właściwości elektryczne (antystatyczne)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Wzrost bakterii				Nie sprzyja wzrostowi
Izolacja akustyczna (uderzenie)		EN ISO 10140		ΔLw 21 dB ΔLin 10 dB

Nakuru 192 IB

arkusz danych technicznych



Środowisko

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Certyfikaty i etykiety środowiskowe			M1, Phthalate free, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
REACH			Zgodny
TVOC (28 n wussan)	EN 16516		< 5 µg/m³
Pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Zawartość pochodząca z recyklingu			33 %
Emisja Formaldehydu			
CE-Marking - EN 14041	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.parquetvinyl.pl



EN 14041

